



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MRÓWKA farba akrylowa wewnętrzna

Zakres stosowania

Akrylowa farba emulsyjna wyprodukowana została na bazie najnowszej generacji żywic akrylowych. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu możemy bez żadnych obaw polecić nasz wyrób do szerokiego stosowania. Powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka śnieżno-matowa biel, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. Wyrób przeznaczony jest także do renowacyjnego malowania wnętrz. Nie stosować jako farbę podkładową.

Główne cechy

- ⇒ matowa
- ⇒ do wnętrz

Kolor	śnieżnobiała
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	11000 ÷ 16500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,420 ÷ 1,450
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Ilość warstw	2-3
Czas schnięcia powłoki, 20±2°C, (pyłosucha), [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	6-8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.malfarb.pl

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachlówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Activ Grunt, Reno Grunt lub Grunt Uniwersalny PSB.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą do izolacji plam.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

3. Dodatkowe informacje

- Malując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby.
- Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonatyzacji (około 28 dni). Pominięcie w wykonawstwie tego okresu grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:


Posiada atest higieniczny
Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0 °C ÷ +30 °C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.

Opakowanie handlowe 10L